

Ровнитель на цементной основе
ТУ 5745-007-21151476-2009

Состав

Представляет собой модифицированную сухую смесь из сухого полифракционного песка, высокомарочного цемента и пластифицирующих добавок.

Область применения

Цементный ровнитель ТМ «FORMAN» №70 предназначен для выравнивания бетонных полов, монолитных стяжек и плит перекрытий, под укладку напольной плиткой и выстилающих покрытий, кроме того служит в качестве основы для нанесения самонивелирующих смесей ТМ «FORMAN». Толщина наносимого слоя от 20 до 100 мм.

Применяется в жилых и общественных зданиях (включая помещения с повышенной влажностью). Используется в системе «тёплый пол», температура покрытия в процессе эксплуатации до +50 °С.

Подготовка поверхности основания

Основанием для выравнивания может служить бетонный пол, железобетонные перекрытия, цементно-песчаная стяжка по прочности на сжатие не менее 20 МПа.

Основание должно быть очищенным от грязи и пыли, масляных, жировых пятен и других органических веществ. После очистки поверхность необходимо обработать грунтовым составом для увеличения сцепления и укрепления поверхности.

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в емкость с заранее отмеренным количеством воды (на 25 кг сухой смеси требуется 4,5-5,0 л воды) и перемешать механизированным или ручным способом, до получения однородной массы.

Порядок работы

Готовый раствор наносится на горизонтальную поверхность слоем 20-100 мм и затем равномерно уплотняется. Если площадь, предназначенная для заливки, велика, то ее необходимо разбить на полосы или квадраты. Между стяжкой и стеной необходимо оставить зазор либо уложить ленту из эластичного материала для предотвращения растрескивания в местах контакта «стена-пол». При выравнивании поверхности отапливаемых полов отопление должно быть выключено, а основание должно иметь комнатную температуру. Свежую стяжку следует защитить от воздействия солнечных лучей, высоких температур и сквозняков. Эксплуатация покрытия в течение трех последующих суток производится при температуре от +5 до +30 С.

Ходить по полу можно не ранее чем через 12 часов после заливания (в зависимости от толщины наносимого слоя и температуры основания). Покрытие из керамогранитной плитки рекомендуется укладывать через 7 суток.

Хранение

Мешки с сухой смесью хранят в крытых сухих помещениях на деревянных поддонах. Гарантийный срок хранения в неповрежденной заводской упаковке - 6 месяцев со дня изготовления.