

**Ровнитель на цементной основе**  
**ТУ 5745-007-21151476-2009**

Основа	Цемент
Цвет	Серый
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Максимальная фракция заполнителя	2,5 мм
Расход воды на 1кг сухой смеси	0,18 - 0,22 л/кг
Рекомендованная толщина слоя	от 20 мм до 100 мм
Расход материала при толщине слоя 10мм	18-20 кг/м <sup>2</sup>
Предел прочности при сжатии, не менее	20 МПа
Марка раствора по прочности	М 200
Время полного набора прочности	28 суток
Время потребления (жизнеспособность)	20 мин
Возможность технологического прохода	12 часов
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев
Упаковка (крафт-мешок)	25 кг